INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 6:

C08F 210/14, 222/00, 255/02, C09D 17/00, C14C 9/00 // (C08F 255/02, 222:00) (C08F 210/14, 222:00)

(11) Internationale Veröffentlichungsnummer:

DE

(43) Internationales

Veröffentlichungsdatum:

19. September 1996 (19.09.96)

WO 96/28483

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/EP96/00900

A1

(22) Internationales Anmeldedatum:

4. März 1996 (04.03.96)

(30) Prioritätsdaten:

195 08 655.4

13. März 1995 (13.03.95)

D-67056 Ludwigshafen (DE).

(74) Gemeinsamer Vertreter: BASF AKTIENGESELLSCHAFT;

(81) Bestimmungsstaaten: AU, BR, CN, JP, KR, US, europäisches Patent (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

Veröffentlicht

Mit internationalem Recherchenbericht.

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): BASF AK-TIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; D-67056 Ludwigshafen (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): DANISCH, Peter [DE/DE];
An der Mittagsweide 123, D-67065 Ludwigshafen (DE).
DIX, Johannes, Peter [DE/DE]; Am Hängel 5, D-67273
Weisenheim (DE). DENZINGER, Walter [DE/DE];
Wormser Landstrasse 65, D-67346 Speyer (DE). KISTEN-MACHER, Axel [DE/DE]; Grünerstrasse 14, D-67061
Ludwigshafen (DE). KNEIP, Michael [DE/DE]; Untergasse 85, D-67069 Ludwigshafen (DE). MÜLLER, Hans-Joachim [DE/DE]; Pfortmüllerstrasse 52, D-67269 Grünstadt (DE).
RÖSCH, Joachim [DE/DE]; Nobelstrasse 16, D-67069
Ludwigshafen (DE). SCHORNICK, Gunnar [DE/DE];
Dr.-Konrad-Adenauer-Strasse 8, D-67271 Neuleiningen (DE).

(54) Title: AQUEOUS SOLUTIONS OR DISPERSIONS OF COPOLYMERS OF MONOETHYLENICALLY UNSATURATED DICARBOXYLIC ACIDS OR THEIR ANHYDRIDES AND OF BRANCHED CHAIN OLIGOMERS OR POLYMERS

(54) Bezeichnung: COPOLYMER AUS DICARBONSÄUREVERBINDUNG UND VERZWEIGTKETTIGEN OLIGOMEREN

(57) Abstract

The invention provides aqueous solutions or dispersions of copolymers obtained by copolymerising (a) 20 to 95 mol.% of at least one monoethylenically unsaturated C₄-C₁₂ dicarboxylic acid or its anhydride; (b) 5 to 80 mol.% of at least one branched chain oligomer or polymer with a vinyl, vinylidene or alkylvinylene end group made up of at least 9 C atoms; and (c) 0 to 50 mol.% of at least another monoethylenically unsaturated compound capable of being polymerised with monomers (a) and (b). These aqueous solutions or dispersions contain 0.5 to 70 % by weight of these copolymers in relation to their total weight. They are useful as leather auxiliary and pigment dispersing agents.

(57) Zusammenfassung

Wäßrige Lösungen oder wäßrige Dispersionen von Copolymerisaten, erhältlich durch Copolymerisation von (a) 20 bis 95 mol-% mindestens einer monoethylenisch ungesättigten C₄- bis C₁₂-Dicarbonsäure oder deren Anhydrid mit (b) 5 bis 80 mol-% mindestens eines verzweigtkettigen Oligomeren oder Polymeren mit einer Vinyl-, Vinyliden- oder Alkylvinylen-Endgruppe, welches aus mindestens 9 C-Atomen besteht, und (c) 0 bis 50 mol-% mindestens einer weiteren monoethylenisch ungesättigten Verbindung, die mit den Monomeren (a) und (b) copolymerisierbar ist, mit einem Gehalt an diesen Copolymerisaten von 0,5 bis 70 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmenge der Lösungen bzw. Dispersionen. Diese Copolymerisat-Lösungen bzw. -Dispersionen eignen sich als Lederhilfsmittel und als Dispergiermittel für Pigmente.

BNSDOCID: <WO_____9628483A1_I_>

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AM	Armenien	GB	Vereinigtes Königreich	MX	Mexiko
AT	Osterreich	GE	Georgien	NE	Niger
AU	Australien	GN	Guinea	NL	Niederlande
BB	Barbados	GR	Griechenland	NO	Norwegen
BE	Belgien	HU	Ungarn	NZ	Neuseeland
BF	Burkina Faso	IE	Irland	PL.	Polen
BG	Bulgarien	IT	Italien	PT	Portugal
BJ	Benin	JP	Japan	RO	Rumanien
BR	Brasilien	KE	Kenya	RU	Russische Föderation
BY	Belarus	KG	Kirgisistan	SD	Sudan
CA	Kanada	KP	Demokratische Volksrepublik Korea	SE	Schweden
CF	Zentrale Afrikanische Republik	KR	Republik Korea	SG	Singapur
CG	Kongo	KZ.	Kasachstan	SI	Slowenien
CH	Schweiz	LI	Liechtenstein	SK	Slowakei
Ci	Côte d'Ivoire	LK	Sri Lanka	SN	Senegal
CM	Kamerun	LR	Liberia	SZ	Swasiland
CN	China	LK	Litauen	TD	Tschad
	Tschechoslowakei	LU	Luxemburg	TG	Togo
CS.	Tschechische Republik	LV	Lettland	TJ	Tadschikistan
CZ	Deutschland	N	Monaco	TT	Trinidad und Tobago
DE	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	MD	Republik Mc	UA	Ukraine
DK	Dānemark	MG	Madagaskar	UG	Uganda
EE	Estland	ML	Mali	US	Vereinigte Staaten von Amerika
ES	Spanien	MN	Mongolei	UZ	Usbekistan
Fl	Finnland	MR	Mauretanien	VN	Vietnam
FR	Frankreich	MW	Malawi	-	
GA	Gabon	[A] AA	:*1416 W)		

WO 96/28483 PCT/EP96/00900

Wäßrige Lösungen oder wäßrige Dispersionen von Copolymerisaten aus monoethylenisch ungesättigten Dicarbonsäuren oder deren Anhydriden und verzweigtkettigen Oligomeren oder Polymeren

5

Beschreibung

Die vorliegende Erfindung betrifft wäßrige Lösungen oder Dispersionen von Copolymerisaten aus monoethylenisch ungesättigten

10 Dicarbonsäuren oder deren Anhydriden und verzweigtkettigen Oligomeren oder Polymeren sowie die Verwendung dieser Lösungen bzw.
Dispersionen als Lederhilfsmittel und Dispergiermittel für Pigmente. Da ein Teil der beschriebenen Copolymerisate neue Stoffe
darstellt, betrifft die Erfindung weiterhin diese Copolymerisate.

15

- Aus der DE-PS 26 29 748 (1) ist die Verwendung von mit Alkalimetallbasen oder Aminen verseiften Copolymerisaten aus linearen og Clo- bis C -Clefinen und Maleinsäureanhydrid zum Füllen und Fetten von Leier und Felzfellen bekannt. Die hydrolysierten Copoly-
- 20 merisate konner nich mit Alkalibisulfit umgesetzt werden. Da die Copolymerisate in organischen Lösungsmitteln hergestellt und die Lösungsmitte, nicht entfernt werden, enthalten die daraus hergestellten wahrigen Copolymerisatdispersionen beträchtliche Mengen organischer Lösungsmittel, beispielsweise Xylol oder Dodecyl-
- 25 benzol. Solche Dispersionen werden zwar zum Fetten von Leder und Pelzfellen empfohlen, sie sind jedoch aufgrund ihres Gehalts an organischen Losungsmitteln für die Lederherstellung praktisch nicht brauchbar.
- 30 Aus der EP-A 412 389 (2) ist die Verwendung von wäßrigen Lösungen oder Dispersionen von partiell neutralisierten Copolymerisaten von Maleinsäureanhydrid mit C_8 bis C_{40} -Olefinen zum Hydrophobieren von Ledern und Pelzfellen bekannt. Als Olefinkomponenten werden beispielsweise Octen-1, Diisobuten, Decen-1,
- 35 Dodecen-1, Tetradecen-1, Hexadecen-1 und Cycloocten genannt.

Aus der EP-A 486 608 (3) ist die Verwendung von Copolymerisaten auf Basis von langkettigen Alkylvinylethern und ethylenisch ungesättigten Dicarbonsäureanhydriden zum Hydrophobieren von Le-40 der und Pelzfellen bekannt.

Aus der EP-A 579 267 (4) sind Dispersionen von wasserunlöslichen amphiphilen Copolymerisaten, beispielsweise auf der Basis von primären Alkenen und Maleinsäureanhydrid, bekannt, die zur Be-

45 handlung von gegerbtem Leder eingesetzt werden können.

PCT/EP96/00900 WO 96/28483

2

Die nach dem Stande der Technik bekannten polymeren Hilfsstoffe zur Hydrophobausrüstung und auch zur Fettung und Nachgerbung von Leder zeigen in der praktischen Anwendung oftmals den gravierenden Nachteil, daß diese nur in die oberflächennahen Schichten des den Nachteil, daß diese nur in die oberflächennahen Schichten des Leders eindringen. Die ungenügende Penetration dieser polymeren Hilfsstoffe durch den Lederquerschnitt hat zur Folge, daß die damit hergestellten Leder häufig Mängel im Hinblick auf die erzielmate Fülle, Weichheit, Farbtiefe und Hydrophobierung aufweisen. So kann beispielsweise an Schnittkanten, Nähten, Rissen und an mechanisch verursachten Oberflächenbeschädigungen Wasser weitgehend ungehindert eindringen.

Der vorliegenden Erfindung lage daher die Aufgabe zugrunde, geeignete Mittel auf Polymerbasis zur Verfügung zu stellen, die eine 15 gute Penetration durch den Lederquerschnitt ermöglichen.

Demgemäß wurden wäßrige Lösungen oder wäßrige Dispersionen von Copolymerisaten gefunden, welche durch Copolymerisation von

- 20 (a) 20 bis 95 mol-% mindestens einer monoethylenisch ungesättigten C_4 bis C_{12} -Dicarbonsäure oder deren Anhydrid mit
- (b) 5 bis 80 mol-% mindestens eines verzweigtkettigen Oligomeren oder Polymeren mit einer Vinyl-, Vinyliden- oder Alkylviny-len-Endgruppe, welches aus mindestens 9 C-Atomen besteht, und
 - (c) 0 bis 50 mol-% mindestens einer weiteren monoethylenisch ungesättigten Verbindung, die mit den Monomeren (a) und (b) copolymerisierbar ist,

30
erhältlich sind.

Die genannten Copolymerisate werden als wäßrige Lösungen oder wäßrige Dispersionen mit einem Gehalt an diesen Copolymerisaten in unbehandelter oder in solvolysierter und/oder neutralisierter Form (Feststoffgehalt) von üblicherweise 0,5 bis 70 Gew.-%, insbesondere 1 bis 60 Gew.-%, vor allem 3 bis 35 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmenge der Lösungen bzw. Dispersionen, eingesetzt.

40 Die den erfindungsgemäße wäßrigen Lösungen bzw. wäßrigen Dispersionen zugrunde liegenden Copolymerisate sind im Prinzip teilweise bekannt, beispielsweise aus WO-A 90/03359 (5) und der deutschen Patentanmeldung P 43 30 971.2 (6), dort werden die Copolymerisate jedoch in öllöslicher Form als Kraftstoff- und Schmierstoffadditive empfohlen.

Die im Copolymerisat vorhandenen Anhydridgruppen können partiell oder vollständig mit hydroxyfunktionellen Verbindungen oder Aminen solvolysiert werden. Die unbehandelten oder mit Alkoholen oder Aminen solvolysierten, d.h. veresterten, amidierten oder 5 imidierten Polymerisate werden in der Regel anschließend im wäßrigen Medium an den vorhandenen oder bei der Solvolyse entstandenen Carboxylgruppen zumindest einer partiellen Neutralisation unterzogen. Die erhaltene Lösung oder Dispersion kann vornehmlich als Nachgerbstoff, Fettungsmittel oder als Hydrophobiermittel für 10 Leder verwendet werden.

Die wäßrigen Lösungen oder Dispersionen können auch mit Anteilen bis zu 40 %, bezogen auf den Anteil an Copolymerisat, mit Emulgatoren oder Schutzkolloiden hergestellt oder im Anschluß an ihre 15 Herstellung versetzt werden. Hierdurch lassen sich hervorragende Fettungs- und Nachgerbeigenschaften für Leder bei gleichzeitiger sehr guter Penetration erzielen.

Als Monomere (a) kommen monoethylenisch ungesättigte Dicarbon
20 säuren und deren Anhyride mit 4 bis 12, insbesondere 4 bis 6

Kohlenstoffatomen in Frage, vor allem Maleinsäure, Itaconsäure,

Citraconsäure, Mesaconsäure, Fumarsäure, Maleinsäureanhydrid,

Itaconsäureanhydrid, Citraconsäureanhydrid, Methylenmalonsäureanhydrid, 1,2,3,6-Tetrahydrophthalsäureanhydrid,

25 3,6-Epoxy-1,2,3,6-tetrahydrophthalsäureanhydrid, 5-Norbornen-2,3-dicarbonsäureanhydrid, Bicyclo[2.2.2]-5-octen-2,3-dicarbonsäureanhydrid, 3-Methyl-1,2,6-tetrahydrophthalsäureanhydrid
oder 2-Methyl-1,3,6-tetrahydrophthalsäureanhydrid und deren
Mischungen untereinander. Bevorzugt ist Maleinsäureanhydrid.

Als Monomer (b) kommen verzweigtkettige Oligomere oder Polymere mit 9 bis normalerweise 350, vorzugsweise 10 bis 140, insbesondere 11 bis 70, vor allem 12 bis 30 Kohlenstoffatomen in Betracht, die durch Oligomerisation oder Polymerisation von linearen oder verzweigten Olefinen oder Olefinmischungen hergestellt werden und eine copolymerisierbare Endgruppe in Form einer Vinyl-, Vinyliden- oder Alkylvinylengruppe enthalten. Diese Endgruppen können durch folgende allgemeine Formeln charakterisiert werden:

40

30

Polymerkette —
$$CH = CH_2$$
 Vinyl

Alkyl

Polymerkette — $CH = CH_2$ Vinyliden

Polymerkette — $CH = C = CH_2$ Alkyl

Alkyl

Polymerkette — $CH = CH_2$ Alkyl

"Verzweigtkettig" bedeutet, daß die Oligomer- bzw. Polymerkette in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen Alkylseitenketten, insbesondere C_1 - bis C_{40} -Alkylseitenketten, vor allem C_1 - bis C_{24} -Alkylseitenketten, ganz besonders bevorzugt Methyl- und C_{5} - ${f 5}$ bis ${f C}_{16}{f -}{f Alkylseitenketten}$ trägt. Dabei kommen in der Regel auf 10 C-Atome in der Hauptkette 0,3 bis 8, insbesondere 0,7 bis 6, vor allem 1 bis 5 Alkylseitenketten, wobei ein C-Atom in der Hauptkette eine oder zwei Alkylseitenketten tragen kann.

- 10 Als lineare bzw. verzweigte Olefine bzw. Olefinmischungen zur Herstellung der Monomeren (b) kommen beispielsweise in Betracht: Propen, Buten-1, Isobuten, Hexen-1, 2,4,4-Trimethylpenten-1, 2,4,4-Trimethylpenten-2, C_8 - bis C_{10} - α -Olefin, Dedecen-1, C_{12} - bis $C_{-\alpha}$ -Olefin, 1-Tetradecen, 1-Hexadecen, 1-Octadecen, C_{20} - α -Ole-
- 15 fin, C_{11} - α -Olefin, C_{24} - α -Olefin, die Mischung aus C_{20} bis $C_{2\ell}$ - α -Olefin, $C_{1\ell}$ - bis $C_{2\theta}$ - α -Olefin, $C_{3\bar{0}}$ - α -Olefin oder C_{40} - α -Olefin. Weiterhin konnen auch Mischungen mit Ethen als Mischungskom $^{\frac{1}{2}}$ ponents, *10 2.5. eine Ethen/Buten-Mischung oder eine Ethen/Hexen-Mischung, eingesetzt werden. Es können auch funktionalisierte
- 20 Olefine, die teispielsweise Aminogruppen, Hydroxylgruppen, Carboxyl stuppes, Estergruppen, Arylreste, weitere C-C-Doppelbindungen caer cyclische gesättigte oder ungesättigte Alkylreste tragen, allein oder in Mischung zur Herstellung der verzweigtkettiger Cligomere oder Polymere (b) eingesetzt werden.

25

Beispiele fur verzweigtkettige Oligomere bzw. Polymere (b) sind Oligopropen, Oligohexen, Oligo(Hexen/Ethen), Oligooctadecen und Polyisobuter, beispielsweise Polyisobuten mit einem zahlenmittleren Molekulargewicht von 1.000, 1.300 oder 2.300.

30

Die verzweigtkettigen Oligomere oder Polymere (b) lassen sich in der Regel aus den genannten Ausgangsolefinen durch übliche Polymerisationsmethoden unter Verwendung von Metallkomplexen, z.B. Metallocen-Komplexen, als Katalysatoren oder mittels bekannter 35 kationischer Polymerisationstechniken herstellen.

Als Monomer (c) kommen alle solche Monomere in Betracht, die mit den Monomeren (a) und (b) copolymerisierbar sind.

- 40 Beispielsweise sind dies lineare 1-Olefine (lpha-Olefine) mit 2 bis 40 Kohlenstoffatomen, bevorzugt mit 8 bis 30 Kohlenstoffatomen, wie Decen, Dodecen, Octadecen und technische Mischungen aus C_{20} bis C_{24} -Olefinen und C_{24} - bis C_{28} -Olefinen. Weiterhin kommen auch funktionalisierte 1-Olefine in Betracht, wie z.B. 10-Undecen-
 - 45 säure.

Als Monomere (c) kommen ebenso monoethylenisch ungesättigte C₃-bis C₁₀-Monocarbonsäuren in Frage, wie Acrylsäure, Methacrylsäure, Dimethylacrylsäure, Ethylacrylsäure, Crotonsäure, Allylessigsäure und Vinylessigsäure, von denen Acrylsäure und Methacrylsäure

5 hierbei bevorzugt sind.

Weiterhin kommen als Monomere (c) Vinyl- und Allylalkylether mit 1 bis 40 Kohlenstoffatomen im Alkylrest in Betracht, wobei der Alkylrest noch weitere Substituenten wie eine Hydroxylgruppe,

- 10 eine Amino- oder Dialkylaminogruppe oder eine bzw. mehrere Alkoxylatgruppen tragen kann. Beispielsweise seien Methylvinylether, Ethylvinylether, Propylvinylether, Isobutylvinylether, 2-Ethylhexylvinylether, Decylvinylether, Dodecylvinylether, Octadecylvinylether, 2-(Diethylamino)ethylvinylether, 2-(Di-n-butyl-
- 15 amino) ethylvinylether, Methyldiglykolvinylether sowie die entsprechenden Allylether genannt.

Eine weitere Gruppe von Monomeren (c) sind C_1 bis C_{40} -Alkylester, Hydroxyalkylester, Alkoxyalkylester, Amide und C_1 - bis C_{40} -N-Al-

- 20 kylamide von monoethylenisch ungesättigten C₃- bis C₁₀-Mono- oder Dicarbonsäuren, wie Ethylacrylat, Butylacrylat, 2-Ethylhexylacrylat, Decylacrylat, Dodecylacrylat, Octadecylacrylat sowie die Ester von technischen Alkoholgemischen mit 14 bis 28 Kohlenstoff- atomen, Ethylmethacrylat, Phenoxyethylacrylat, Methyldiglykol-
- 25 acrylat, 2-Ethylhexylmethacrylat, Decylmethacrylat, Octadecylmethacrylat, Maleinsäuremonobutylester, Maleinsäuredibutylester, Maleinsäuremonodecylester, Maleinsäuredidodecylester, Maleinsäuremonoctadecylester, Maleinsäuredioctadecylester, Hydroxyethylmacrylat, Hydroxypropylacrylat, Butandiol-1,4-monoacrylat, Di-
- 30 methylaminoethylacrylat, Diethylaminoethylacrylat, Dibutylaminoethylacrylat, Acrylamid, Methacrylamid, N-tert.-Butylacrylamid, N-Octylacrylamid, N,N'-Dibutylacrylamid, N-Dodecylmethacrylamid, N-Octadecylmethacrylamid und Dimethylaminopropylmethacrylamid.

35

Weiterhin können als Monomere (c) Vinyl- und Allylester von C₁-bis C₁;-Monocarbonsäuren mit den Monomeren (a) und (b) copolymerisiert werden. Im einzelnen handelt es sich dabei z.B. um Vinylformiat, Vinylacetat, Vinylpropionat, Vinylbutyrat, Vinyllaurat, Vinylstearat, Vinylpivalat, Allylacetat, Allylbutyrat und

40 laurat, Vinylstearat, Vinylpivalat, Allylacetat, Allylbutyrat und Allylstearat.

Außerdem sind N-Vinylcarbonsäureamide von Carbonsäuren mit 1 bis 8 Kohlenstoffatomen, wie N-Vinylformamid, N-Vinyl-N-methylforma45 mid, N-Vinylacetamid, N-Vinyl-N-methylacetamid, N-Vinyl-N-ethylacetamid, N-Vinyl-N-methylpropionamid und N-Vinylpropionamid als Monomere (c) geeignet. Weiterhin sind hier auch N-Vinylverbindun-

gen von stickstoffhaltigen Heterocyclen wie N-Vinylimidazol, N-Vinylmethylimidazol, N-Vinylpyrrolidon und N-Vinylcaprolactam zu nennen.

5 Es kommen als Monomere (c) weiterhin Styrol und die davon abgeleiteten Derivate wie α -Methylstyrol, 3-Methylstyrol oder 4-Methylstyrol in Betracht.

Weiterhin kommen Mischungen der unter (c) genannten Monomeren für 10 die erfindungsgemäßen Copolymerisate in Betracht.

Bevorzugt von diesen Monomeren (c) werden Acrylsäure, Methacrylsäure, C_{16} - α -Olefin, C_{20} - bis C_{24} - α -Olefin, C_{14} - bis C_{20} -Alkylvinylether, C_{14} - bis C_{20} -Alkylester von monoethylenisch ungesättigten C_{3} - bis C_{6} -Mono- und Dicarbonsäuren und Styrol.

Die Copolymerisate enthalten die Monomeren (a) bis (c) vorzugsweise in Mengen von 35 bis 70 mol-%, insbesondere 45 bis 60 mol-% Monomer (a), 30 bis 65 mol-%, insbesondere 40 bis 55 mol-% Mono-20 mer (b) und 0 bis 30 mol-%, insbesondere 0 bis 10 mol-%, vor allem 0 bis 5 mol-% Monomer (c).

Die Copolymerisate können nach allen bekannten üblichen Polymerisationsverfahren hergestellt werden, z.B. durch Substanz-,

- 25 Emulsions-, Suspensions-, Fällungs- und Lösungspolymerisation.

 Bei allen genannten Polymerisationsverfahren wird unter Ausschluß

 von Sauerstoff gearbeitet, vorzugsweise in einem Stickstoffstrom.

 Für alle Polymerisationsmethoden werden die üblichen Apparaturen

 verwendet, z.B. Autoklaven und Kessel. Besonders bevorzugt ist
- 30 die Substanzpolymerisation der Monomeren der Gruppen (a) bis (c). Sie kann bei Temperaturen von 80 bis 300°C vorzugsweise von 100 bis 200°C, durchgeführt werden, wobei die niedrigste zu wählende Polymerisationstemperatur vorzugsweise etwa mindestens 20°C über der Glastemperatur des gebildeten Polymeren liegt. Je nach Mole-
- 35 kulargewicht, das die Copolymerisate haben sollten, werden die Polymerisationsbedingungen gewählt. Polymerisation bei hohen Temperaturen ergibt Copolymerisate mit niedrigen Molekulargewichten, während bei niedrigen Polymerisationstemperaturen Polymerisate mit höheren Molekulargewichten entstehen.
- Die Copolymerisation wird vorzugsweise radikalisch, d.h. in Gegenwart von Radikale bildenden Verbindungen, durchgeführt. Man benötigt von diesen Verbindungen bis zu 10, vorzugsweise 0,2 bis 5 Gew.-%, bezogen auf die bei der Copolymerisation eingesetzten
- 45 Monomeren. Geeignete Polymerisationsinitiatoren sind beispielsweise Peroxidverbindungen wie tert.-Butylperpivalat, tert.-Butylperneodecanoat, tert.-Butylperethylhexanoat, tert.-Butylperisobu-

tyrat, Di-tert.-Butylperoxid, Di-tert.-Amylperoxid, Diacetylper-oxydicarbonat oder Dicyclohexylperoxydicarbonat sowie Azoverbin-dungen wie 2,2'-Azobisisobutyronitril. Die Initiatoren können allein oder in Mischung untereinander angewendet werden.

- Die Polymerisationsinitiatoren werden bei der Substanzpolymerisation vorzugsweise separat oder als Lösung in einem geeigneten Lösungsmittel oder in Form einer Lösung oder als Dispersion in den Monomeren (b) oder (c) in den Polymerisationsreaktor einge-
- 10 bracht. Bei der Copolymerisation können selbstverständlich auch Redox-Coinitiatoren mitverwendet werden, z.B. Benzoin, Dimethylanilin, Ascorbinsäure sowie organisch lösliche Komplexe von Schwermetallen wie Kupfer, Cobalt, Eisen, Mangan, Nickel und Chrom. Die Mitverwendung von Redox-Coinitiatoren gestattet es,
- 15 die Polymerisation bei tieferer Temperatur durchzuführen. Die üblicherweise verwendeten Mengen an Redox-Coinitiatoren betragen etwa 0,1 bis 1.000 ppm, bezogen auf die eingesetzten Mengen an Monomeren. Falls das Monomerengemisch an der unteren Grenze des für die Polymerisation in Betracht kommenden Temperaturbereiches
- 20 anpolymerisiert und anschließend bei einer höheren Temperatur auspolymerisiert wird, ist es zweckmäßig, mindestens zwei verschiedene Initiatoren zu verwenden, die bei unterschiedlichen Temperaturen zerfallen, so daß in jedem Temperaturintervall eine ausreichende Konzentration an Radikalen zur Verfügung steht.
- Um niedrigmolekulare Polymerisate herzustellen, ist es oft zweckmäßig, die Copolymerisation in Gegenwart von Reglern durchzuführen. Hierfür können übliche Regler verwendet werden wie C_1 bis C_4 -Aldeyhde, Ameisensäure und organische SH-Gruppen enthaltende
- 30 Verbindungen wie 2-Mercaptoethanol, 2-Mercaptopropanol, Mercaptoessigsäure, tert.-Butylmercaptan, n-Octylmercaptan, n-Dodecylmercaptan und tert.-Dodecylmercaptan. Die Polymerisationsregler werden im allgemeinen in Mengen von 0,1 bis 10 Gew.-%, bezogen auf die Monomeren, eingesetzt.
- Um höhermolekulare Copolymerisate herzustellen, ist es oft zweckmäßig, bei der Polymerisation in Gegenwart von Kettenverlängerern zu arbeiten. Solche Kettenverlängerer sind Verbindungen mit zweioder mehrfach ethylenisch ungesättigten Gruppen wie Divinylben-
- 40 zol, Pentaerythrittriallylether, Ester von Glykolen wie Glykoldiacrylat, Glycerintriacrylat und Polyethylenglykoldiacrylate. Sie können bei der Polymerisation in Mengen bis zu 5 Gew.-% zugesetzt werden.

Die erfindungsgemäßen Copolymerisate weisen meist gewichtsmittlere Molekulargewichte im Bereich von 800 bis 50.000 auf. Bevorzugt werden Copolymerisate mit einem zahlenmittleren Molekulargewicht im Bereich von 1.000 bis 20.000.

5 Die Copolymerisation kann kontinuierlich oder diskontinuierlich durchgeführt werden. Beispielsweise kann man das verzweigte Olefin (b) oder ein Gemisch verschiedener Olefine (b) im Reaktor vorlegen und unter Rühren auf die gewünschte Polymerisationstem-10 peratur erhitzen. Sobald das Olefin die Polymerisationstemperatur erreicht hat, dosiert man die weiteren Comonomeren zu. Falls ein Initiator eingesetzt wird, wird er dem Reaktionsgemisch, vorzugsweise separat oder gelöst in einem zur Polymerisation gelangenden Monomer oder in einem geeigneten Lösungsmittel, zudosiert. Der 15 Polymerisationsregler wird, sofern er eingesetzt wird, entweder separat oder ebenfalls in einem Monomer gelöst der polymerisierenden Mischung zugefügt. Die Säureanhydride (a), insbesondere Maleinsäureanhydrid, werden vorzugsweise in Form einer Schmelze dem Reaktionsgemisch zugegeben. Die Temperatur dieser Schmelze 20 beträgt etwa 70 bis 90°C. Die Copolymerisationsschmelze wird anschließend zweckmäßigerweise weiterverarbeitet.

Die so hergestellten erfindungsgemäßen Copolymerisate werden normalerweise nach dem Abkühlen auf niedrigere Temperaturen, z.B. 25 auf Raumtemperatur, oder vorzugsweise in Form der Schmelze, die eine Temperatur im Bereich von 80 bis 180°C, vorzugsweise von 90 tis 150°C hat, solvolysiert. Die Solvolyse der Anhydridgruppen der Copolymerisate besteht im einfachsten Fall in einer Hydrolyse und anschließender Neutralisation. Es ist besonders vorteilhaft, in 30 druckdichten Apparaturen zu arbeiten und darin direkt durch Zugabe von Wasser zu einer Schmelze der bei der Substanzpolymerisation erhältlichen Copolymerisate die Anhydridgruppen in Carboxylgruppen zu überführen und durch anschließende Zugabe von Pasen mindestens 10 % aller im Polymerisat vorliegenden Carboxyl-35 gruppen zu neutralisieren. Hydrolyse und Neutralisation können jedoch auch praktisch gleichzeitig durch Zugabe verdünnter wäßriger Basen zur Copolymerisatschmelze vorgenommen werden. Die Mengen an Wasser und an Neutralisationsmittel werden dabei so gewahlt, daß vorzugsweise 10 bis 70 Gew.-%, insbesondere 20 bis 40 60 Gew.-% Feststoffe enthaltende Dispersionen oder Lösungen entstehen, die in den Handel gebracht werden können. Daraus werden dann Präparationslösungen durch Verdünnen auf Feststoffgehalte von 0,5 bis 70 Gew.-%, insbesondere 1 bis 60 Gew.-%, vor allem 3

bis 35 Gew.-% hergestellt.

Die durch Substanzpolymerisation erhältlichen Copolymerisate können auch durch Zugabe von primären und/oder sekundären Aminen solvolysiert werden. Die Solvolyse wird dabei mit solchen Mengen an Aminen durchgeführt, daß 10 bis 50 % der aus den einpolymerisierten Dicarbonsäureanhydridanteilen insgesamt entstehenden Carboxylgruppen amidiert sind. Nach der Bildung von Halbamidgruppen im Copolymerisat erfolgt die Neutralisation. Sie wird soweit geführt, daß mindestens 10 % der Carboxylgruppen des bei der Substanzpolymerisation anfallenden Copolymerisates neutralisiert werden. Ferner kann auch mit Aminocarbonsäuren sowie Salzen von

10 werden. Ferner kann auch mit Aminocarbonsäuren sowie Salzen von Aminocarbonsäuren, vorzugsweise den Alkalimetallsalzen, solvolysiert werden. Besonders bevorzugt werden Alkalimetallsalze von α-Aminocarbonsäuren eingesetzt, wobei die Alkalimetallsalze des Sarcosins ganz besonders vorteilhaft sind.

15

Die Solvolyse mittels Salzen von Aminocarbonsäuren wird zweckmäßigerweise in wäßrigem Medium ausgeführt. Die Solvolyse wird dabei mit solchen Mengen an Aminocarboxylaten durchgeführt, daß 10 bis 50 % der aus den einpolymerisierten Dicarbonsäureanhydrideinbeiten insgesamt entstehenden Carboxylgruppen verestert werden.

Anschließend erfolgt eine Neutralisation, bei der mindestens 10 % der insgesamt aus dem Anhydridgruppen enthaltenden Copolymerisat

entstehenden Carboxylgruppen neutralisiert sind.

25 Vorzugsweise werden jeweils 25 bis 50 % der aus den einpolymerisierten Dicarbonsäureanhydriden insgesamt entstehenden Carboxylgruppen amidiert oder verestert. Als Neutralisationsmittel eignen sich beispielsweise Ammoniak, Amine, z.B. Triethylamin, Tributylamin oder Triethanolamin, Alkalimetall- und Erdalkalimetallbasen,

30 z.B. Natronlauge, Kalilauge, Magnesiumhydroxid, Calciumhydroxid, Bariumhydroxid sowie sämtliche Amine, die auch zur Amidierung der Copolymerisate eingesetzt werden. Vorzugsweise erfolgt die Neutralisation durch Zugabe von wäßriger Natronlauge zum Copolymerisat. Die Neutralisation der Anhydridgruppen enthaltenden

35 Copolymerisate wird mindestens bis zu einem solchen Grad durchgeführt, daß man in Wasser dispergierbare Copolymerisate erhält. Dieser Neutralisationsgrad liegt bei mindestens 2 %, insbesondere mindestens 10 % der insgesamt aus den Anhydridgruppen entstehenden Carboxylgruppen. Der Neutralisationsgrad ist außerdem

40 von der Kettenlänge des jeweils verwendeten verzweigten Olefins und der Struktur des ggf. verwendeten Comonomeren aus der Gruppe (c) abhängig.

Zur Amidbildung kann man Ammoniak und primäre und sekundäre Amine 45 einsetzen. Die Amidbildung erfolgt vorzugsweise in Abwesenheit von Wasser durch Reaktion der Anhydridgruppen des Copolymerisats mit Ammoniak oder den Aminen. Die in Betracht kommenden primären

PCT/EP96/00900

und sekundären Amine können 1 bis 40, vorzugsweise 3 bis 30 Kohlenstoffatome aufweisen. Geeignete Amine sind beispielsweise Methylamin, Ethylamin, n-Propylamin, Isopropylamin, n-Butylamin, Isobutylamin, Hexylamin, Cyclohexylamin, Methylcyclohexylamin,

- 5 2-Ethylhexylamin, n-Octylamin, Isotridecylamin, Talgfettamin, Stearylamin, Oleylamin, Dimethylamin, Diethylamin, Di-n-propylamin, Di-isopropylamin, Di-n-butylamin, Di-isobutylamin, Dihexylamin, Di-cyclohexylamin, Dimethylcyclohexylamin, Di-2-ethylhexylamin, Di-n-octylamin, Di-isotridecylamin, Ditalgfettamin, Di-
- 10 stearylamin, Dioleylamin, Ethanolamin, Diethanolamin, n-Propanolamin, Di-n-propanolamin und Morpholin. Vorzugsweise wird Morpholin verwendet.
- Durch Wahl geeigneter Reaktionsbedingungen lassen sich mit Ammo15 niak oder primären Aminen aus den Dicarbonsäureanhydrideinheiten
 des Copolymerisats Imidstrukturen erzeugen. Diese imidfunktionalisierten Copolymerisate lassen sich analog zu den veresterten
 oder amidierten Copolymerisaten in eine wäßrige Dispersion oder
 Lösung überführen.

Um die bei der Substanzpolymerisation erhaltenen Anhydridgruppen aufweisenden Copolymerisate partiell zu verestern, werden sie mit Alkoholen umgesetzt. Auch die Veresterung erfolgt vorzugsweise

unter Ausschluß von Wasser. Geeignete Alkohole können 1 bis 40, 25 vorzugsweise 3 bis 30 C-Atome enthalten. Es können primäre, sekundäre und tertiäre Alkohole Verwendung finden.

Man kann sowohl gesättigte aliphatische Alkohole als auch ungesättigte Alkohole wie beispielsweise Oleylalkohol einsetzen. Vorzugsweise werden einwertige, primäre oder sekundäre Alkohole verwendet, z.B. Methanol, Ethanol, n-Propanol, Isopropanol, n-Butanol, Isobutanol, n-Pentanol und Isomere, n-Hexanol und Isomere, n-Octanol und Isomere, z.B. 2-Ethylhexanol, Nonanole, Decanole, Dodecanole, Tridecanole, Cyclohexanol, Talgfettalkohol, Stearyl-

- 35 alkohol sowie die technisch durch Oxosynthese leicht zugänglichen Alkohole bzw. Alkoholgemische mit 9 bis 19 C-Atomen wie z.B.

 Carri-Oxoalkohol, Ciiris-Oxoalkohol sowie Ziegleralkohole, die beispielsweise unter dem Namen Alfole® bekannt sind, mit 12 bis 24 C-Atomen. Weiterhin können alkoxylierte Alkohole wie Fettalkohol-
- 40 ethoxylate oder -propoxylate, Oxoalkoholethoxylate oder -propoxylate, Polyethylenglykole, Polypropylenglykole oder Ethylenoxid-Propylenoxid-Blockcopolymere eingesetzt werden.

Vorzugsweise verwendet man Alkohole mit 4 bis 24 C-Atomen wie z.B. n-Butanol, Isobutanol, Amylalkohol, 2-Ethylhexanol, Tridecanol, Talgfettalkohol, Stearylalkohol, $C_{9/1}$:-Oxoalkohol, $C_{13/15}$ -Oxoalkohol, $C_{12/14}$ -Alfole und $C_{16/18}$ -Alfole.

5

Nach der partiellen Umwandlung der Anhydridgruppen in Halbamidoder Halbestergruppen erfolgt die Hydrolyse von weiteren der noch vorhandenen Anhydridgruppen des Polymerisats. Die Hydrolyse von weiteren der noch vorhandenen Anhydridgruppen des Copolymerisats

- 10 kann auch gleichzeitig mit der noch erforderlichen partiellen Neutralisation vorgenommen werden, indem man eine wäßrige Base zu dem partiell amidierten bzw. veresterten und noch Anhydridgruppen enthaltenden Copolymerisat zusetzt. Zur Beschleunigung der Hydrolyse der Anhydridgruppen kann auch ein geeigneter Katalysatór zu-
- 15 gesetzt werden, beispielsweise Pyridinderivate wie 4-Dimethylaminopyridin. Andererseits kann auch ein gewisser Anteil an nichthydrolysierten Dicarbonsäureanhydridgruppen in der wäßrigen Formulierung verbleiben. Bei der Hydrolyse der Anhydridgruppen wird die Menge an Wasser und Base so gewählt, daß die Konzen-
- 20 tration der Dispersion oder der Lösung des Copolymerisats vorzugsweise 20 bis 55 Gew.-% beträgt. Der pH-Wert der gebrauchsfertigen Mittel beispielsweise zum Nachgerben, Fetten oder Hydrophobieren liegt im Bereich von etwa 4 bis 10.
- 25 Die so erhaltenen wäßrigen Dispersionen oder Lösungen des Copolymerisats sind beständig und lagerstabil. Sie eignen sich in hervorragender Weise zur Veredlung von Leder und Pelzen, weil sie neben einer besonders ausgeprägten hydrophobierenden, fettenden und nachgerbenden Wirkung auch besonders gute Penetrationseigen-
- 30 schaften aufweisen. Das mit diesen Copolymerisatdispersionen bzw. -lösungen behandelte Leder- und Pelzmaterial zeigt nur noch eine geringe Wasseraufnahmebereitschaft und Wasserdurchlässigkeit. Die erfindungsgemäßen Dispersionen bzw. Lösungen verleihen der Ware eine hohe Fülle und hohe Zug- und Weiterreißfestigkeiten, so daß
- 35 eine zusätzliche Behandlung mit handelsüblichen Nachgerbstoffen, beispielsweise mit vegetabilen Gerbstoffen oder synthetischen organischen Gerbstoffen (Synthanen) auf Basis von Phenolsulfonsäure-Phenol-Formaldehyd-Kondensationsprodukten, in den meisten Fällen nicht mehr erforderlich ist.

40

- Den erfindungsgemäßen Dispersionen oder Lösungen können Emulgatoren in Anteilen bis zu 40 Gew.-%, bezogen auf die Menge an Copolymerisat, zugemischt werden, um ein Lederfettungsmittel mit weiteren verbesserten Penetrationseigenschaften herzustellen.
- 45 Diese emulgatorhaltigen wäßrigen Dispersionen oder Lösungen weisen hervorragende fettende und füllende Wirkung auf bei gleichzeitig sehr guten Penetrationseigenschaften. Als Emulgatoren wer-

PCT/EP96/00900 WO 96/28483

12

den beispielsweise alkoxylierte Fettalkohole oder Oxoalkohole,
Blockcopolymere aus Ethylenoxy- und Propylenoxy-Einheiten,
alkoxylierte Fettsäuren, ethoxylierte Fettsäureamide, Fettsäurealkanolamide, Fettsäure-Ammoniumsalze, Fettalkoholphosphate,
alkanolamide, Alkylphenolalkoxylate, 2-Sulfobernsteinsäure-monooder -diester oder N-Acylaminosäuren oder Mischungen davon
verwendet.

Die erfindungsgemäßen Dispersionen oder Lösungen können weiterhin auch Schutzkolloide in Anteilen bis zu 40 Gew.-%, bezogen auf die Menge an Copolymerisat, enthalten. Diese schutzkolloidhaltigen wäßrigen Dispersionen oder Lösungen weisen ebenfalls hervorragende fettende und füllende Wirkung auf bei gleichzeitig sehr guten Penetrationseigenschaften. Als Schutzkolloide werden beiten Penetrationseigenschaften. Als Schutzkolloide werden beitspielsweise Polyvinylalkohol, abgebaute Stärke, modifizierte Stärken, Carboxymethylcellulose, Hydroxyethylcellulose oder Polyvinylpyrrolidon eingesetzt.

Die erfindungsgemäßen wäßrigen Dispersionen und Lösungen können 20 weiterhin als Dispergiermittel für wäßrige Suspensionen von anorganischen oder organischen Pigmenten verwendet werden. So lassen sich beispielsweise wäßrige Suspensionen von Zement, Gipsdihydrat, Gipshalbhydrat, Flugasche, Kaolin, Titandioxid, Calciumcarbonat, Eisenoxiden wie FeO(OH), Fe₂O₃ und Fe₃O₄, Tonen, Quarz-25 gestein oder Feldspaten mit den erfindungsgemäßen wäßrigen Dispersionen oder Lösungen verflüssigen. Auch wäßrige Suspensionen von organischen Pigmente, die einen gewissen Anteil an organischen Lösungsmitteln enthalten können, lassen sich mit den erfindungsgemäßen wäßrigen Dispersionen oder Lösungen dispergie-30 ren. Als organische Pigmente kommen beispielsweise Phthalocyaninpigmente wie C.I. Pigment Blue 15, Diarylgelbpigmente wie C.I. Pigment Yellow 17, verlackte BON-Säurepigmente wie C.I. Pigmente 52, β -Naphtholpigmente wie C.I. Pigment Orange 5 oder Naphthol AS-Pigmente wie C.I. Pigment Blue 25 in Betracht. Die 35 erfindungsgemäßen wäßrigen Dispersionen oder Lösungen werden hierbei meist in Mengen von 0,05 bis 10, vorzugsweise 0,1 bis 5 Gew.-% (Feststoffanteil des Copolymerisats bezogen auf die wäßrige Pigmentsuspension) eingesetzt.

40 Weiterhin sind Gegenstand der vorliegenden Erfindung neue Copolymerisate, welche durch Copolymerisation von

45

(a') 20 bis 90 mol-% mindestens einer monoethylenisch ungesättigten C_4 - bis C_{12} -Dicarbonsäure oder deren Anhydrid mit

PCT/EP96/00900

(b') 5 bis 80 mol-% mindestens eines Oligomeren eines linearen 1-Olefins, wobei das lineare 1-Olefin aus mindestens 4 Kohlenstoffatomen besteht und das Oligomere eine reaktive Vinyl- oder Vinylidengruppe trägt, und

5

- (c') 5 bis 50 mol-% mindestens einer weiteren monoethylenisch ungesättigten Verbindung, die mit den Monomeren (a') und (b') copolymerisierbar ist
- 10 erhältlich sind.

Weiterhin sind Gegenstand der vorliegenden Erfindung neue Copolymerisate, welche durch Copolymerisation von

- 15 (a) 20 bis 95 mol-% mindestens einer monoethylenisch ungesattigten C_i bis C_{12} -Dicarbonsäure oder deren Anhydrid mit
- (c) 0 tis 50 mol-% mindestens einer weiteren monoethylenisch ungesattigten Verbindung, die mit den Monomeren (a) und (b'') copolymerisierbar ist,

erhältlich sind.

Die Bestimmung des zahlenmittleren und des gewichtsmittleren Mo30 lekulargewichts bei den nachfolgenden Beispielen erfolgte mittels
der Gelpermeationschromatographie. Als Elutionsmittel wurde
Tetrahydrofuran verwendet. Als Säulenmaterial wurden die vernetzten Polystyrolgele Ultrastyragel® (Fa. Waters) bzw. TSK-HXL (Fa.
Tosoh) verwendet. Die Eichung erfolgte mit engverteilten Polysty35 rol-Standards (Fa. Polymer Laboratories).

Beispiele

Herstellung der wäßrigen Copolymerisatdispersionen

Dispersion 1

40

In einem für Polymerisationen ausgerüsteten Reaktor aus Stahl mit einem Rührer und Dosierungsvorrichtungen wurden 1000 g eines Pro- 45 penoligomeren (zahlenmittleres Molekulargewicht $M_n=260$ g/mol) vorgelegt und unter Rühren in einem schwachen Stickstoffstrom auf 150° C erhitzt. Sobald diese Temperatur erreicht war, fügte man

gleichmäßig 377 g auf 70°C erhitztes Maleinsäureanhydrid und separat davon 13,8 g Ditertiärbutylperoxid innerhalb von 4 h zu. Anschließend wurde das Reaktionsgemisch 2 h bei 150°C gerührt und unter Rühren auf 90°C abgekühlt. Innerhalb einer halben Stunde gab 5 man dann 4440 g einer 2,08 gew.-%igen wäßrigen Natronlauge von 90°C zu. Das Reaktionsgemisch wurde 4 h in dem Temperaturbereich von 90 bis 95°C gerührt und danach auf Umgebungstemperatur abgekühlt. Man erhielt auf diese Weise eine schwachviskose wäßrige Dispersion mit einem Feststoffgehalt von 22,6 Gew.-%. Das zahlenmittlere Molekulargewicht des nicht hydrolysierten Polymerisats aus Propenoligomerem und Maleinsäureanhydrid wurde mittels Gelpermeationschromatographie (Lösungsmittel Tetrahydrofuran, Polystyrolstandard) bestimmt: Mn = 1690, Mw = 8500.

15 Dispersion 2

In einem für Polymerisationen ausgerüsteten Reaktor aus Stahl mit einem Rührer und Dosierungsvorrichtungen wurden 840 g eines Hexenoligomeren (zahlenmittleres Molekulargewicht $M_n = 280$ g/mol) 20 vorgelegt und unter Rühren in einem schwachen Stickstoffstrom auf 150°C erhitzt. Sobald diese Temperatur erreicht war, fügte man gleichmäßig 294 g auf 70°C erhitztes Maleinsäureanhydrid und separat davon 11,3 g Ditertiärbutylperoxid innerhalb von 6 h zu. Anschließend wurde das Reaktionsgemisch 1 h bei 150°C gerührt und 25 unter Rühren auf 90°C abgekühlt. Innerhalb einer halben Stunde gab man dann 3383 g einer 2,13 gew.-%igen wäßrigen Natronlauge von 90°C zu. Das Reaktionsgemisch wurde 4 h in dem Temperaturbereich von 90 bis 95°C gerührt und danach auf Umgebungstemperatur abgekühlt. Man erhielt auf diese Weise eine schwachviskose wäßrige 30 Dispersion mit einem Feststoffgehalt von 23,5 Gew.-%. Das zahlenmittlere Molekulargewicht des nicht hydrolysierten Polymerisats aus Hexenoligomerem und Maleinsäureanhydrid wurde mittels Gelpermeationschromatographie (Lösungsmittel Tetrahydrofuran, Polystyrolstandard) bestimmt: $M_0 = 1740$, $M_w = 6200$.

Dispersion 3

35

In einem für Polymerisationen ausgerüsteten Reaktor aus Stahl mit einem Rührer und Dosierungsvorrichtungen wurden 884 g eines De40 cenoligomeren (zahlenmittleres Molekulargewicht Mn = 340 g/mol) vorgelegt und unter Rühren in einem schwachen Stickstoffstrom auf 150°C erhitzt. Sobald diese Temperatur erreicht war, fügte man gleichmäßig 255 g auf 70°C erhitztes Maleinsäureanhydrid und separat davon 11,4 g Ditertiärbutylperoxid innerhalb von 4,5 h zu.
45 Anschließend wurde das Reaktionsgemisch 1 h bei 150°C gerührt und

unter Rühren auf 90°C abgekühlt. Innerhalb einer halben Stunde gab man dann 3400 g einer 1,84 gew.-%igen wäßrigen Natronlauge von

90°C zu. Das Reaktionsgemisch wurde 4 h in dem Temperaturbereich von 90 bis 95°C gerührt und danach auf Umgebungstemperatur abgekühlt. Man erhielt auf diese Weise eine schwachviskose wäßrige Dispersion mit einem Feststoffgehalt von 23,8 Gew.-%. Das zahlenmittlere Molekulargewicht des nicht hydrolysierten Polymerisats aus Decenoligomerem und Maleinsäureanhydrid wurde mittels Gelpermeationschromatographie (Lösungsmittel Tetrahydrofuran, Polystyrolstandard) bestimmt: Mn = 1710, Mw = 5600.

10 Anwendungstechnische Versuche auf Leder

Ausgangsmaterial: chromgegerbtes Rind wet-blue

Falzstärke: 1,8 mm

(Prozentangaben beziehen sich auf das Falzgewicht)

15

				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Waschen:	200,0 %	Wasser 40°C Flotte ablassen	10 min
20	Neutralisation:	75,0 % 1,5 % 1,0 %	Wasser 35°C Natriumformiat Natriumbicarbonat pH-Floote: 5,0 Schnitt (BKG): gleich- mäßig Flotte ablassen	120 min
25	Waschen:	200,0 %	Wasser 35°C Flotte ablassen	10 min
	Nachgerbung: (mit 2 % Wirksubstanz)	100,0 %	Wasser 45°C	
	Versuch Al, Bl:	8,8 %	Dispersion 1 (22,6 %ig)	40 min
30	Versuch A2, B2:	8,5 %	Dispersion 2 (23,5 %ig)	40 min
٥٢	Versuch A3, B3:	8,4 %	Dispersion 3 (23,8 %ig)	40 min
35	Versuch A4, B4:	6,7 %	herkömmlicher Polymer- gerbstoff auf Basis Polymethacrylat (Regu- lan® SE der BASF AG, 30 %ig)	40 min
	·	0,2.%	Ammoniak 25 %ig	5 min
	Farbung:	2,0 %	üblicher Metallkomplex- farbstoff	30 min
40	Fettung: Versuche Al-A4	8,0%	übliches Hydrophobier- mittel auf Basis Paraf- fin	80 min
	alternativ: Versuche B1-B4	6,0 %	übliches Silikon- und Paraffin-haltiges Hy- drophobiermittel	80 min
45	Absäuern	1,5 %	Ameisensäure 85 %ig	2x10 min + 20 min
			Flotte ablassen	
				

Waschen:	200,0 %	Wasser 40°C Flotte ablassen	10 min
Fixierung:	100,0 % 3,0 %	Wasser 30°C üblicher Chromgerb-stoff, (Basiszität 40%, 25 % ber. als Cr ₂ O ₃)	90 min
		Flotte ablassen	
Waschen:	200,0 %	Wasser 25°C Flotte ablassen	10 min
		Leder über Nacht auf Bock, ausrecken, vakuumieren 2 min/80°C, hängetrocknen, konditionieren, stollen, kiss-plate	·
	Fixierung:	Fixierung: 100,0 % 3,0 %	Flotte ablassen 100,0 % Wasser 30°C üblicher Chromgerbstoff, (Basiszität 40%, 25 % ber. als Cr ₂ O ₃) Flotte ablassen Waschen: 200,0 % Wasser 25°C Flotte ablassen Leder über Nacht auf Bock, ausrecken, vakuumieren 2 min/80°C, hängetrocknen, konditionieren, stollen,

Die mit Dispersion 1 erhaltenen Leder (Versuch Al, B1) waren voll und weich im Griff, gleichmäßig gefärbt und zeigten sehr gute Ergebnisse tei den dynamischen Tests für Prüfung der Güte der Hydrophotierung (siehe unten).

Die mit Dispersion 2 erhaltenen Leder (Versuch A2, B2) hatten einen runden, weichen Griff, waren gleichmäßig gefärbt und zeigten sehr gute Ergebnisse bei den dynamischen Tests für Prüfung und Güte der Hydrophobierung (siehe unten).

Die mit Dispersion 3 erhaltenen Leder (Versuch A3, B3) waren recht standig bei leicht wachsigem Griff, gleichmäßig gefärbt und zeigten sehr gute Ergebnisse bei den dynamischen Tests für Prüfung der Güte und Hydrophobierung (siehe unten).

Die zum Vergleich mit Dispersion 4 erhaltenen Leder (Versuch A4, B4) waren standig und hatten einen runden Griff und waren gleich-mäßig gefärbt. Die Ergebnisse bei den dynamischen Tests zur Wasserfestigkeit sind unten tabellarisch wiedergegeben.

Die nach Versuchsserie B erhaltenen Leder waren gegenüber denen der Serie A alle insgesamt etwas weicher und hatten einen leicht samtigen Griff.

17 Prüfergebnisse Hydrophobierung:

		Bally-Penetrometer	r (15 % Stauchung)	
5	VersNr.	Wasserdurchtritt nach	Wasseraufnahme nach 24 Stunden	Maeser-Test
	A1	>24 Stunden	24 Gew%	23000
	A2	>24 Stunden	27 Gew%	32000
	A3	15 Stunden	24 Gew%	15000
10	A4	15 Stunden	29 Gew%	2000
	B1	>24 Stunden	22 Gew%	30000
	B2	>24 Stunden	23 Gew%	>50000
15	в3	>24 Stunden	22 Gew%	25000
	B4	>24 Stunden	25 Gew%	9000

20

25

30

35

40

45

BNSDOCID: <WO_____ 9628483A1 1 :

Patentansprüche

- Wäßrige Lösungen oder wäßrige Dispersionen von Copolymerisaten, die erhältlich sind durch Copolymerisation von
 - (a) 20 bis 95 mol-% mindestens einer monoethylenisch ungesättigten C_4 bis C_{12} -Dicarbonsäure oder deren Anhydrid mit

10

(b) 5 bis 80 mol-% mindestens eines verzweigtkettigen Oligomeren oder Polymeren mit einer Vinyl-, Vinyliden- oder Alkylvinylen-Endgruppe, welches aus mindestens 9 C-Atomen besteht, und

15

- (c) 0 bis 50 mol-% mindestens einer weiteren monoethylenisch ungesättigten Verbindung, die mit den Monomeren (a) und (b) copolymerisierbar ist,
- 20 mit einem Gehalt an diesen Copolymerisaten von 0,5 bis 70 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmenge der Lösungen bzw. Dispersionen.
- Wäßrige Copolymerisat-Lösungen oder wäßrige CopolymerisatDispersionen nach Anspruch 1, in denen die Copolymerisate an
 ihren Anhydrid-Gruppierungen partiell oder vollständig mit
 hydroxyfunktionellen Verbindungen oder Aminen solvolysiert
 vorliegen können und vorhandene oder bei der Solvolyse entstandene Carboxylgruppen partiell oder vollständig neutralisiert worden sein können.
- Wäßrige Copolymerisat-Lösungen oder wäßrige Copolymerisat-Dispersionen nach Anspruch 1 oder 2, enthaltend zusätzlich Emulgatoren in einer Menge bis zu 40 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmenge an Copolymerisat.
 - 4. Wäßrige Copolymerisat-Lösungen oder wäßrige Copolymerisat-Dispersionen nach Anspruch 1 oder 2, enthaltend zusätzlich Schutzkolloide in einer Menge bis zu 40 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmenge an Copolymerisat.
 - Verwendung von wäßrigen Copolymerisat-Lösungen oder wäßrigen Copolymerisat-Dispersionen gemäß den Ansprüchen 1 bis 4 zur Veredlung von Leder und Pelzen.

40

- 6. Verwendung von wäßrigen Copolymerisat-Lösungen oder wäßrigen Copolymerisat-Dispersionen gemäß den Ansprüchen 1 bis 4 als Dispergiermittel für anorganische oder organische Pigmente.
- 5 7. Copolymerisate, erhältlich durch Copolymerisation von
 - (a') 20 bis 90 mol-% mindestens einer monoethylenisch ungesättigten C_4 bis C_{12} -Dicarbonsäure oder deren Anhydrid mit
- (b') 5 bis 80 mol-% mindestens eines Oligomeren eines linearen
 1-Olefins, wobei das lineare 1-Olefin aus mindestens
 4 Kohlenstoffatomen besteht und das Oligomere eine reaktive Vinyl- oder Vinylidengruppe trägt, und
- (c') 5 bis 50 mol-% mindestens einer weiteren monoethylenisch ungesättigten Verbindung, die mit den Monomeren (a') und (b') copolymerisierbar ist.
- 20 8. Copolymerisate, erhältlich durch Copolymerisation von
 - (a) 20 bis 95 mol-% mindestens einer monoethylenisch ungesättigten C_4 bis C_{12} -Dicarbonsäure oder deren Anhydrid mit
 - (b'') 5 bis 80 mol-% mindestens eines Oligomeren eines linearen 1-Olefins, wobei das lineare 1-Olefin aus mindestens 7 Kohlenstoffatomen besteht und das Oligomere eine reaktive Vinyl- oder Vinylidengruppe trägt, und
- (c) 0 bis 50 mol-% mindestens einer weiteren monoethylenisch ungesättigten Verbindung, die mit den Monomeren (a) und (b'') copolymerisierbar ist.

35

25

40

45

BNSDOCID: <WO 9628483A1 1 :

Wäßrige Lösungen oder wäßrige Dispersionen von Copolymerisaten aus monoethylenisch ungesättigten Dicarbonsäuren oder deren Anhydriden und verzweigtkettigen Oligomeren oder Polymeren

5

Zusammenfassung

Wäßrige Lösungen oder wäßrige Dispersionen von Copolymerisaten, erhältlich durch Copolymerisation von

10

- (a) 20 bis 95 mol-% mindestens einer monoethylenisch ungesättigten C_4 bis C_{12} -Dicarbonsäure oder deren Anhydrid mit
- 15 (b) 5 bis 80 mol-% mindestens eines verzweigtkettigen Oligomeren oder Polymeren mit einer Vinyl-, Vinyliden- oder Alkylvinylen-Endgruppe, welches aus mindestens 9 C-Atomen besteht, und
- (c) 0 bis 50 mol-% mindestens einer weiteren monoethylenisch ungesättigten Verbindung, die mit den Monomeren (a) und (b) copolymerisierbar ist,

mit einem Gehalt an diesen Copolymerisaten von 0,5 bis 70 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmenge der Lösungen bzw. Dispersionen.

25

Diese Copolymerisat-Lösungen bzw. -Dispersionen eignen sich als Lederhilfsmittel und als Dispergiermittel für Pigmente.

30

35

40

45

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Inten .ial Application No PCT/EP 96/00900

			
A. CLASS	C08F210/14 C08F222/00 C08F2 //(C08F255/02,222:00),(C08F210/	255/02 C09D17/00 /14,222:00)	C14C9/00
According	to International Patent Classification (IPC) or to both national	classification and IPC	
B. FIELD	S SEARCHED		
IPC 6	documentation searched (classification system followed by clas COBF	rafication symbols)	
Document	ation searched other than minimum documentation to the extent	that such documents are included in t	he fields searched
Electronic	data base consulted during the international search (name of da	ta base and, where practical, search ter	rms used)
C. DOCUM	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of	the relevant passages	Relevant to claim No.
P,X	EP,A,O 682 044 (HOECHST AG) 15 1995 see examples	November	1,2,4,5
A,P	DE,A,43 30 971 (BASF AG) 16 Ma see claim 1	rch 1995	1
X	W0,A,90 03359 (CHEVRON RES) 5 cited in the application see page 23, line 7 - line 19	April 1990	6,7
X	RO,A,54 317 (COMB PETROCHIMIC) 1972 see example 3	25 August	6,7
·			
Furth	her documents are listed in the continuation of box C.	X Patent family members a	are listed in annex.
'A' docume	egories of cited documents : ent defining the general state of the art which is not ered to be of particular relevance		er the international filing date onflict with the application but aple or theory underlying the
filing d. L' document	document but published on or after the international late nt which may throw doubts on priority claim(s) or is cited to establish the publication date of another	"X" document of particular relevi- cannot be considered novel of involve an inventive step wh	or cannot be considered to en the document is taken alone
O' docume other m	or other special reason (as specified) intreferring to an oral disclosure, use, exhibition or neans	document is combined with	ance; the claimed invention blve an inventive step when the one or more other such docu- ing obvious to a person skilled
	nt published prior to the international filing date but an the priority date claimed	& document member of the san	ne patent family
	May 1996	Date of mailing of the internal 12. [•
Name and m	usling address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk	Authorized officer	
••	Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Schueler, D	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Inte onal Application No
PCT/EP 96/00900

		101/21 3			
Patent document ited in search report	Publication date	Patent (memb		Publication date	
EP-A-0682044	15-11-95	DE-A- AU-B- CA-A- JP-A- SI-A-	4416415 1793295 2148998 8041130 9500160	16-11-95 16-11-95 11-11-95 13-02-96 31-12-95	
DE-A-4330971	16-03-95	AU-B- WO-A- FI-A- NO-A-	7694494 9507944 961147 961013	03-04-95 23-03-95 12-03-96 13-03-96	
WO-A-9003359	05-04-90	AT-T- AU-B- AU-B- DE-D- DE-T- EP-A- EP-A- JP-T- US-A-	123753 637332 4403089 68923076 68923076 0387346 0644208 3502698 5112507	15-06-95 27-05-93 18-04-90 20-07-95 15-02-96 19-09-90 22-03-95 20-06-91 12-05-92	
RO-A-54317		NONE			

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Inter nales Aktenzerchen
PCT/EP 96/00900

A. KLASS IPK 6	CO8F210/14 CO8F222/00 CO8F255 //(CO8F255/02,222:00),(CO8F210/14		C14C9/00
Nach der II	nternationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen k	Jassifikation und der IPK	
	RCHIERTE GEBIETE		
Recherchie IPK 6	ner Mindestprufstoff (Klassifikabonssystem und Klassifikabonssym C08F	bole)	
Recherchie	ne aber nicht zum Mindestprufstoff gehorende Veröffendichungen, s	oweil diese unler die recherchierien	Gebiete fallen
Wahrend de	er internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (I	Name der Datenbank und evd. ver	wendete Suchbegriffe)
C. ALS W	ESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		·
Kategone*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Anga	be der in Betracht kommenden Teil	e Betr. Anspruch Nr.
P,X	EP,A,O 682 O44 (HOECHST AG) 15.No 1995 siehe Beispiele	ovember	1,2,4,5
A,P	DE,A,43 30 971 (BASF AG) 16.März siehe Anspruch 1	1995	1
X	WO,A,90 03359 (CHEVRON RES) 5.Apr in der Anmeldung erwähnt siehe Seite 23, Zeile 7 – Zeile 1		6,7
X	RO,A,54 317 (COMB PETROCHIMIC) 29 1972 siehe Beispiel 3	5. August	6,7
☐ West	ere Veroffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu	X Siehe Anhang Patentfamil	ıc
Besondere A Veroffe aber n E älteres l Anmele L Veroffe scheme anderer soll ode ausgefü O Veroffe dem be Datum des A	hmen Kategorien von angegebenen Veroffentlichungen ntlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, cht als besonders bedeutsam anzusehen ist Ookument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen dedatum veroffentlicht worden ist ntlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er- n zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer n im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden er die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (we	"T Spatere Veröffentlichung, die n oder dem Prioritatsdatum vero Anmeldung nicht kollidiert, so Erfindung zugrundeliegenden i Theorie angegeben ist "X" Veröffentlichung von besonder kann allein aufgrund dieser Ve erfindenscher Tätigkeit berühe "Y" Veröffentlichung von besonder kann nicht als auf erfinderische	ach dem internationalen Anmeldedatum (fentlicht worden ist und mit der ndern nur zum Verständnis des der Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden er Bedeutung; die beanspruchte Erfindung röffentlichung nicht als neu oder auf ind betrachtet werden er Bedeutung; die beanspruchte Erfindung er Tängkeit beruhend betrachtet nung mit einer oder mehreren anderen igone in Verbindung gebracht wird und chmann naheliegend ist derselben Patentfamilie ist
	ostanschrift der Internationale Recherchenbehorde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Facc (+31-70) 340-3016	Bevoltmachugter Bediensteter Schueler, D	

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Inter nales Aktenzeichen
PCT/EP 96/00900

Im Recherchenbericht gefuhrtes Patentdokument	Datum der Veröffendichung	Mitglied(Patentfa		Datum der Veröffentlichung
EP-A-0682044	15-11-95	DE-A- AU-B- CA-A- JP-A- SI-A-	4416415 1793295 2148998 8041130 9500160	16-11-95 16-11-95 11-11-95 13-02-96 31-12-95
DE-A-4330971	16-03-95	AU-B- WO-A- FI-A- NO-A-	7694494 9507944 961147 961013	03-04-95 23-03-95 12-03-96 13-03-96
WO-A-9003359	05-04-90	AT-T- AU-B- AU-B- DE-D- DE-T- EP-A- EP-A- JP-T- US-A-	123753 637332 4403089 68923076 68923076 0387346 0644208 3502698 5112507	15-06-95 27-05-93 18-04-90 20-07-95 15-02-96 19-09-90 22-03-95 20-06-91 12-05-92
RO-A-54317		KEINE		